

# ロックタイト55

ロックタイト55は一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できる、パイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。

**代表的使用例** 平行ねじ・テーパねじなどの、130℃以下で使用される、水・ガス・空圧・油等のねじ込み継手に使用可能です。  
ねじ込み後は即シール性を発揮します。





## 材質特性

基本組成	
主成分	繊維/ポリアミド コーティング/無反応性特殊ペースト
外観	白

## 巻き付け回数(参考値)

PT 1/2	7~10
PT 3/4	9~12
PT 1	12~15
PT 1 1/2	15~20

- 使用方法**
- 必要に応じて金ノコなどでねじ山の凹部を粗くします。(ある程度のテンションをかけて巻き付けること)
  - ねじ部の終わりから先端に向かって55を斜めにもっていき、その上に巻き付けるように2山目からねじ部に沿って巻き付け、ねじ部の終わりまで巻いたらまた先端まで巻き返します。
  - 詳細はテクニカルデータシートをご参照ください。



※ステンレス配管に使用する場合は、シール性能を向上させるため、ねじ部分を必ず粗くして下さい。

瞬間接着剤・嫌気性接着剤・紫外線硬化型接着剤・シール剤・ハンドクリーナー

製造元： **ヘンケルジャパン株式会社**  
**ロックタイト事業本部**  
 〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7  
 URL <http://www.loctite.co.jp>  
 TEL 045 (758) 1825 / FAX045 (758) 1826

販売元： **山王工業株式会社**  
 〒169-0075 新宿区高田馬場二丁目4-23  
 TEL 03 (3202) 0071 / FAX03 (3209) 0186

製品に関する技術的なお問い合わせは  
**TEL 045 (758) 1820**

ご注文・お問い合わせは下記代理店までお寄せ下さい。

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。  
 1. 記載のデータを含む技術情報は各種規格や規定された試験方法で得られた測定値または代表値であり、製品企画および保証値ではありません。  
 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するか否かを必ずご使用になられる方自信で検討いただき、最終判断をして下さい。  
 2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。  
 3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。