

# 各種ライニング鋼管防食継手用液状シール剤

『ヘルメチックNo.F-Z』は、各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤になります。管端面・ネジ部・管のキズ補修にも使用でき、水質基準（46基準項目・13快適水質項目・35監視項目）にも触れない上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤になります。

WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れる物は一切使用し用していません。その為、有機溶剤型の液状防食シール剤ですが、安心して【シックハウス症候群】対策品として使用できます。

## 公的機関の規格&性能試験方法

\* 日本水道協会 JWWA K-146【水道用液状シール剤】溶出試験検査済

\* 日本水道協会 JWWA K-142【水道用耐熱性液状シール剤】溶出試験検査済

\* 国土交通省機械設備工事共通仕様書【ねじ接合材】平成13年度版

\* 都市基盤整備公団工事共通仕様書【接合材料】平成12年度版

\* 日本工業規格 JIS K-6820【液状ガスケット】

使用可能な  
流 体 \*上下水道配管

\*給湯配管

\*海水・エアー配管

使用可能な  
物 体 \*鉄管

\*ライニング管

\*防食継手

## 試験成績書

### ☆一般的の性能

色 調	灰色
形 状	乾性固着型
外 観	500g筆付缶
1 箱 入 数	12缶入
主 成 分	アクリル共重合体樹脂
希 釀 溶 剤	No.F-Z・T(酢酸エチル)
粘 度	2500cp
比 重	1.05
加 热 残 分	55

### ☆物理的性能

耐 圧 性	30kg(注1)
耐 熱 性	90℃
耐 冷 性	-20℃(注2)

### ☆乾燥

指 触 乾 燥	3~5分(目安)
完 全 乾 燥	12~30時間(目安)

### ☆化学的性能

耐 水 性	
水	○
給湯	○
蒸気	×
海水	○
耐ガソリン性	
ガソリン	×
耐 ガ ス 性	
都市ガス	×
プロパンガス	×
耐 薬 品 性	
塩酸液	×
硫酸液	×
そ の 他	
エアー	○(注3)
腐 食 性	なし

注1 耐圧性 耐圧性能は、鉄管の50Aネジにて、常温による水圧テストです。

注2 耐冷性 作業は、必ず製品を常温にしてから行ってください。(直火はお避け下さい)

注3 エアー配管 耐圧性能が低くなりますので、ご注意ください。

### ☆使 用 方 法 (日本水道協会の水道用液状シール剤の取扱い上の留意事項に従ってください)

1. 使用前には十分に攪拌してください。
2. 接合部のゴミ・油分・水分を完全に除去してください。
3. 筆にて適量を塗布し、若干溶剤の発散を待ち締め付けてください。
4. 2回以上の太物パイプでの塗布は指触乾燥が早い為、場合によっては2度塗りしてください。
5. 乾燥を御確認の上、通水・通圧を開始してください。

### ☆注 意 事 項 (労働安全衛生法に従い作業してください)

- ◆取扱作業場所では、十分に換気を良くしてください。
- ◆取扱作業場所では【火気厳禁】です。火気の御使用は絶対にしないでください。
- ◆製品及び希釀溶剤は、各使用目的(主用途)以外には使用しないでください。
- ◆その他、【危険物に関する規則】【有機溶剤に関する規則】の注意事項に関する法律に従ってください。
- ◆【液状シール剤の使用方法】・【製品安全データーシートMSDS】【耐塩水性試験表】等は、弊社まで、御請求ください。
- ◆施工条件・内容は弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

山王工業株式会社



東京都新宿区高田馬場2・4・23

TEL 03(3202)0071(代)

FAX 03(3209)0186

<http://www.sannous.co.jp>

販売代理店